

レイノス 下地処理剤 #620

ディープシーラー



適用範囲

漆喰、多孔質石、石膏ボード、古い塗膜の壁などの下地処理に適しています。

製品特性

高い浸透性を持つ透明の下地処理剤です。乾燥後はほぼ無色になります。

全成分

水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、カルナバワックス、蜜蝋、セルロース、炭酸カリウム、ベンゾインチアゾリノン ※VOC含有量は最大 1g/ℓ (EU の制限は最大 30g/ℓ)

下地と準備

下地は清潔でほこりや油分のない乾燥した状態にしてください。わずかな酸、またはアルカリに化学反応を起こします。

塗装方法

水で1:1に希釈し、ブラシやローラーで1回塗布します。塗装面と周囲の温度が15°C以上での塗装を推奨します。仕上げ用塗料を密着させるために、塗布したディープシーラーはしっかりと乾燥していることを確認してください。

乾燥時間

2~4時間 (室温 20°C/湿度 50%)

容量と塗布量

下地の吸水性に応じて、希釈した製品を約 60~100 ml/㎡
1L 約 25㎡ / 2.5L 約 62㎡

保管方法

密閉容器に入れ、凍結・霜を避け、涼しく乾燥した場所で保管してください。開封した製品は2日以内に使い切ってください。未開封の状態でも1年保存可能です。

廃棄方法

各地域条例に従ってください。製品の残留物は、乾燥させ家庭ごみと一緒に処分が可能です。

洗浄方法

使用後は直ちに水と植物性石鹼で道具を洗浄してください。

危険有害性情報

12-ベンゾインチアゾール-3(2H)-オンの反応物質が含まれるため、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。呼吸に危険な飛沫が発生することがあるため、スプレーやミストを吸い込まないでください。ご要望に応じて安全データシートをご利用いただけます。

〈安全にご使用いただくために〉

子供の手の届かないところに保管してください。環境への放出を避けてください。内容物及び、容器を適切にリサイクルしてください。



レイノス社は天然建材メーカーの国際協会ネットワーク「InVeNa」のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



ひとと環境にやさしい住まいづくり

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡

大阪本社 〒553-0003 大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F TEL06 6452 9377 FAX06 6452 9378
東京オフィス 〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F TEL03 3544 4453 FAX03 3544 4450

