

試験報告書

令和7年12月24日

No.442-25-A-1929

一般財団法人 化学物質評価研究機構

大阪事業所

大阪府東大阪市荒本北1丁目5番55号

TEL 06-6744-2022 FAX 06-6744-2052



1. 依頼者 株式会社イケダコーポレーション 殿
2. 受付日 令和7年9月19日
3. 件名 供試体の透湿度試験
4. 試料 オガファーザー塗装無し
オガファーザーレームファルベ塗装 計2点

5. 試験方法

透湿度試験

JIS Z 0208:2021「防湿包装材料の透湿度試験方法（カップ法）」

試料及び試験片の詳細

試験片作製方法：提供試料より打抜き加工

試験片形状：直径 70 mm

試験片数：3

試験の詳細

透過面積：28.3 cm²

透過方向：白色面→非白色面（依頼者指示）

試験条件：23 ± 2℃、50 ± 5%RH

使用試験機：島津製作所製 電子分析天びん ATY324

6. 試験結果

透湿度試験

試料	試験数	試料厚さ (μm)	透湿度 (g/m ² ・24 h)
オガファーザー 塗装無し	n1	273	1880
	n2	313	1830
	n3	293	1900
	平均値	293	1870
オガファーザー レームファルベ塗装	n1	403	1440
	n2	402	1420
	n3	384	1410
	平均値	396	1420

以上
(受付 No.442-25-1-0971)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。