



試験結果報告書

株式会社 イケダコーポレーション 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部
支部長 佃 洋一
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No. 25W02031

報告日：2026年 3 月 16 日

支部長	担当者

品 名	レイノス天然自然塗料LN852「ウェザーブルーフペイント」・ドイツ製 アースブラウン Lot No. LN852-270704	試料受付日	2025年11月13日
		試料採取日	— 年 — 月 — 日
		試料採取場所	提 出
製造者	レイノス社・ドイツ	試料数量	1
試 験 項 目	結 果	規 格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 2013 JASS 18 M-307 木材保護塗料 A 種	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる.	付 2.17 JASS 18 M-307 3.4 による。 品質：かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする.	
塗装作業性	塗装作業に支障がない.	付 2.17 JASS 18 M-307 3.5 による。 品質：塗装作業に支障があつてはならない.	
乾燥時間 (h)	16以内	付 2.17 JASS 18 M-307 3.6 による。 品質：16以内	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である.	付 2.17 JASS 18 M-307 3.7 による。 品質：塗膜の外観が正常であるものとする.	
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ、割れ、はがれがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくない.	付 2.17 JASS 18 M-307 3.8 による。 品質：480時間の照射で、ふくれ、割れ、はがれがなく、色の変化の程度が見本品に比べて大きくないものとする.	
かび抵抗性	試験体の接種した部分に菌糸の発育を認めない 結果の表示：0 (試験片の接種した部分に菌糸の発育が認められない。)	付 2.17 JASS 18 M-307 3.9 による。 品質：試験体の接種した部分に菌糸の発育が認められないこと	
余 白			

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。





試験結果報告書

株式会社 イケダコーポレーション 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部

支部長 佃 洋一

〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3

依頼No. 25W02031

見本品：レイノス天然自然塗料LN852「ウェザープルーフペイント」・ドイツ製 アースブラウン (Lot No. LN852-270627)
下塗り：木部用下塗り防カビ剤 (レイノス・ウェザープルーフペイント用) (Lot No. SEG201)

[試験片塗り付け方法]

JASS 18 M-307 木材保護塗料 A種による。

試験板：スギの柾目板 (寸法：200mm×100mm×10mmおよび150mm×70mm×10mm)

塗装仕様を表1～2に示す。

表1 塗装仕様 (塗装作業性・乾燥時間・塗膜の外観・かび抵抗性)

工 程	品 名	混合割合 (質量比)	希釈液の 種類及び 希釈割合 (%)	塗付け量 (kg/m ²)	塗装 方法	塗装 間隔 (h)
下塗り	木部用下塗り防カビ剤 (レイノス・ウェザープルーフペイント用)	—	—	0.18	刷毛 塗り	24
上塗り (1回目)	レイノス天然自然塗料LN852「ウェザープルーフペイント」・ドイツ製 アースブラウン	—	—	0.064	刷毛 塗り	24
上塗り (2回目)	レイノス天然自然塗料LN852「ウェザープルーフペイント」・ドイツ製 アースブラウン	—	—	0.064	刷毛 塗り	—

表2 塗装仕様 (促進耐候性)

工 程	品 名	混合割合 (質量比)	希釈液の 種類及び 希釈割合 (%)	塗付け量 (kg/m ²)	塗装 方法	塗装 間隔 (h)
下塗り	木部用下塗り防カビ剤 (レイノス・ウェザープルーフペイント用)	—	—	0.18	刷毛 塗り	24
上塗り (1回目)	レイノス天然自然塗料LN852「ウェザープルーフペイント」・ドイツ製 アースブラウン	—	—	0.064	刷毛 塗り	168
上塗り (2回目)	レイノス天然自然塗料LN852「ウェザープルーフペイント」・ドイツ製 アースブラウン	—	—	0.064	刷毛 塗り	—

以上