

リボス自然健康塗料 公共建築工事標準仕様書（塗装工事）

FDA 基準イアリファーテ系自然塗料，全成分明示，屋外・屋内用着色塗装

公共建築工事標準仕様書（塗装工事）

木材保護塗料 着色仕上げ

塗装略号	木部自然塗料木材保護塗料塗り (WP)
素材	木部
部位	屋外
素地調整	B種
塗装工程	B種 木材保護塗料塗り (WP)
塗料種別	JASS 18 M-307 木材保護塗料 (WP) 適合規格

	工 程		面 の 処 理			備考
	18.2.2 木部の素地 ごしらえ	1	汚れ・ 付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は、 溶剤で拭き取る。		
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取りヤニ取り材などの溶剤を活用して 拭き取る。			
	3	研磨紙ざり	かんな目、逆目、けば等を研磨する。			研磨紙 P120～220
18.14.2 木材保護塗 料塗り	工 程		塗料その他			塗付け量 (kg/m ²)
			規格番号	規格名称	製品名	
	1	下塗り	JASS 18 M-307	木材保護塗料塗り	タヤ (279)	0.06
	2	ふき取り	不要			
	3	研磨紙ざり	研磨紙 P180～280			
	4	上塗り	JASS 18 M-307	木材保護塗料塗り	タヤ (279)	0.06
	5	ふき取り	不要			
	6	研磨紙ざり	研磨紙 P180～280			

「18.14.2」

木部自然塗料 木材保護塗料塗り

注意事項

- 1) 桧、杉、ヒバ、松の類は、必要があれば吸い込み止めを行う。(試塗を行ってください。)
- 2) 塗布量は、塗布する材の種類、状態により異なる。
- 3) 耐候性を高めたい場合は、3回塗りを行う。(塗装工程A種)
- 4) ホワイト色は室内専用。

注1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監『公共建築工事標準仕様書（建築工事編）』平成28年版に準拠する。

注2) 塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量（1回あたり）とする。

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

☎ 0120-544-453

URL <http://www.iskcorp.com> e-mail info@iskcorp.com

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F TEL 06-6452-9377 FAX 06-6452-9378

〒104-0045 東京都中央区築地7丁目10-2 築地小川ビル4F TEL 03-3544-4453 FAX 03-3544-4450