Plant . Color . Life

ＬＩＶＯＳ 標準塗装仕様

タ ヤ 木 材 着 色（279）

高耐候性 着色オイル 屋外・屋内木部着色として、耐候性・撥水効果あり

標準塗装仕様

木部着色仕上げ(屋外・屋内)

工程	使用塗料	塗布量	塗装間隔	施工方法	備考
素地調整	塗装面を清潔にし、平滑な乾燥面をつくる。（木部含水率は 20%以下で使用）			サンドペーパー	＃180～240
下塗り	タヤ（279）	15 ㎡／Ｌ (0.065kg／㎡)	24 時間	刷毛	
研磨				サンドペーパー	＃180～240
上塗り	タヤ（279）	25 ㎡／Ｌ (0.045kg／㎡)	24 時間	刷毛	

※ 塗布量は、塗布する材の種類、状態によって異なります。

※ 耐候性を高めたい場合は、３回塗り(下塗り・中塗り・上塗り)をしてください。
３回目の塗布量は 30 ㎡／Ｌとなります。

塗装上の注意事項

- 希釈せず、よく攪拌してからそのままご使用ください。
- 塗装前には必ず試し塗りをしてください。
- 塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。また、乾燥せずベタつきの原因になります。
- 塗装中や乾燥中は充分な換気を行ってください。
- 他の塗料等で塗装（造膜）した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。

取り扱い上の注意事項

- オイルが染み込んだウエス等は、空気中の酸素により、自然発火の恐れがあります。水で充分に浸すか、密閉した缶に収納してから処分してください。
- 火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。(消防法：危険物第４類 第２石油類)
- 容器は密閉し、涼しく換気のよい場所に保管してください。また、直射日光を避け可燃物質及び、強力な酸化剤と一緒に保管しないでください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。

株式会社 イケダコーポレーション 仙台・東京・名古屋・大阪・福岡
０１２０－５４４－４５３
URL http://www.iskcorp.com e-mail info@iskcorp.com
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島４丁目 8-28 FJ ビル 3F TEL 06-6452-9377 FAX 06-6452-9378
〒104-0045 東京都中央区築地７丁目 10-2 築地小川ビル 4F TEL 03-3544-4453 FAX 03-3544-4450