

LIVOS テクニカルデータシート

ドノス 屋外用防腐オイル No.221 告示対象外

| | |
|-----------|--|
| 適用範囲 | フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。 |
| 製品特性 | 撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。 既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。 |
| 全成分 | アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤 |
| カラー | 041 イングリッシュレッド 062 ウォルナット 087 ライトオーク 103 ダークブラウン 051 ペルシャレッド 068 ライトチーク 101 ブラック 109 グリーン ※全て取り寄せ製品となります。(納期は色により異なりますので、お問い合わせください。) |
| 希釈 | 希釈せずにそのまま使用してください。 |
| 施工法 | 低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。 |
| 塗布面積 | 10~15 m ² /L 木の表面の状況および吸い込みの程度によりかなり増減することがあります。 <u>必ず試し塗りをしてください。</u> |
| 乾燥時間 | 気温23℃ 湿度50%において約24時間後に2回目の塗装が可能です。 3回目及び仕上げの塗装は24時間~48時間乾燥させてから行ってください。 |
| 用具洗浄 | 使用後すぐにレボ (No.994) またはスパロス (No.222) で洗浄する。 ※レボはお取り寄せ製品となります。 |
| 比重 | 約0.90g/ml (色により変動する可能性があります。) |
| 安全上の注意 | 火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。(消防法：危険物第4類 第2石油類) 使用時は喫煙を避け、換気してください。 塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。(亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。) |
| 安全上のアドバイス | S53 水生環境では、長期的に悪影響を引き起こす可能性があります。 S2 子供の手の届かない所に保管してください。 S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。 その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。 |
| 廃棄 | 地域ごとの規制に従ってください。 |
| 容量 | 0.05L/0.75L/2.5L/10.0L ※全て取り寄せ (色により納期が異なります) |
| 保管 | 乾燥した冷暗所に保管してください。未開封の状態で4年間まで保存可能です (ラベルを見て期限を確かめてください)。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管してください。 |

LIVOS 使用説明書

ドノス No.221

- 無塗装の木材に使用する場合 木材は乾燥させ吸い込みがよく、ヤニや埃がない状態にしておく。
- 使い方 使用前に塗料をよくかき混ぜて下さい。塗装するごとに24時間～48時間乾燥時間をおき、うすく3回塗装して仕上げてください。
適温は15℃～25℃。
- 浸透性の塗装面の塗り替え 表面が粗い場合、埃や土の粒子が付着し、気候条件によって菌類が発生することがあります。灰色から黒に退色している場合は、高圧洗浄などで取り除きます。必要であれば古い塗膜を研磨してきれいにしてから、上記の施工法に沿って塗装します。適切なりノバージョン時期である場合、塗装は1回もしくは2回で仕上げることができます。
- 塗膜を形成している塗装面の塗り替え 旧塗膜が木材の気孔を塞いでいる場合は、研磨するか剥離をして完全に取り除かなければなりません。木材の表面が乾燥し、吸い込みがよく、埃がない状態になってから上記の施工法にそって塗装します。
- 注意事項 ドノスの匂いがなくなるまで、約2ヶ月間かかります。
気温が25℃以上の場合、均等に乾かないことがあります。
気温が15℃以下の場合、雨や濃い霧や夜露によって十分に塗料が付着しなかったり、乾燥が遅れたりすることがあります。
ドノスには殺菌剤は入っておりません。
表面が粗い木材は青斑点が出るおそれがありますので、表面を研磨してください。
ディッピングやスプレー塗装の場合は、塗装が均一になるようにし、30分後表面の余分な塗料を取り除くために刷毛で均一にならしてください。
カルデット (No.270) 《石松、オーク、ウォルナット、ブラジル、ライトグレー》またはビンド (No.629) 《白と黄土以外は5%以下》を混ぜることで、豊富なカラーバリエーションが得られます。
遊具などの磨耗する面には、タヤエクステリア (No.279) で上塗りしてください。