

## LIVOS テクニカルデータシート

デュブノ 浸透性プライマーオイル No.261 F☆☆☆☆

屋内・屋外の木部用 深く浸透する下塗り用オイル

適用範囲 屋外：吸い込みのよい木材（目の粗い外装材・窓・扉・セクションボード等）  
屋内：衝撃をあまり受けない木材面（天井等）のほこり防止に。リボスのオイルやワックスのプライマーとして使用できます。キャビネット内部、床、カウンタートップ、家具などの仕上げには使用できません。

製品特性 深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。  
幼児用木材玩具としての安全規格（DIN EN 71 Part3）に合格。

全成分 アマニオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤

カラー クリア

希釈 希釈せずにそのまま使用してください。

施工法 コテ刷毛、刷毛、浸漬、スプレー塗装

塗布面積 15 m<sup>2</sup>/L（無希釈）  
木の表面の状況および吸い込みの程度によりかなり増減することがあります。  
必ず試し塗りをしてください。

乾燥時間 気温 23℃ 湿度 50%において  
1回目・・・8～12時間  
2回目以降・・・24時間

洗浄 使用後すぐにスバロス（No.222）で洗浄します

比重 約 0.84g/ml

安全上の注意 火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。（消防法：危険物第4類 第2石油類）  
使用時は喫煙を避け、換気してください。  
塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があるので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。（亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない。）

安全上のアドバイス S2 子供の手の届かない所に保管してください。  
S62 飲み込んだ場合、無理に吐かず、直ちに医師の診察を受けてください。  
その際には本説明書又は容器ラベルを持参してください。

廃棄 地域の規制に従ってください。

容量 0.05L/0.75L/2.5L/10.0L

保管 乾燥した冷暗所に保管してください。未開封の状態で4年間まで保存可能です（ラベルを見て期限を確かめてください）。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管してください。

## LIVOS 使用説明書

デュブノ No.261

- 木材の素地調整 木材は乾燥させ吸い込みがよく、ヤニや埃がない状態にします。(含水率は20%以下)  
塗装前にヤニ・樹脂等は、スバロス (No.222) で拭き取ってください。
- 屋内木部の施工法 木部にムラなく均一に塗布してください。吸い込みのよい面(例えば木口など)には、1回目の塗布後、2回目を塗布するまでに24時間乾燥させてください。塗装後約10~20分後、吸収されなかった余分なオイルを毛羽立ちのない布で拭き取ってください。仕上げ塗りにはリボスのオイルやワックスが適しています。
- 古い塗装面の再生法 木の導管を塞いでいる古いペンキ類・ラッカー・ニス・ワックスなどは、研磨もしくは剥離処理をして旧塗膜をきれいに取り去っておきます。導管を塞いでいない塗装面は古い塗膜を清潔にして必要であれば研磨し、試し塗りをして表面の吸収性を確認してください。  
上記の施工法と同様に施工してください。塗装中は吸い込みムラが発生しないように、十分注意を払ってください。屋外木部で風雨にさらされたものは、下塗り作業が必要です。
- 注 意 事 項 デュブノは青斑点を防ぐ成分を含んでいません。新しい木製窓枠の突合せ部分には、デュブノを塗布後、リボスオイル製品をごく薄く塗装してください。コーキング剤は、塗料が完全乾燥した後で使用してください。またコーキングの上には、デュブノやその他のリボス製品を塗布しないでください。オークやタンニン酸等の多い木材、また研磨・剥離・前処理などを施した木材には必ず試し塗りをしてから使用してください。(一週間以内に変色の可能性があります。)