

## LIVOS テクニカルデータシート

ダゴス No.269

適用範囲	家具や床など、室内のあらゆる木部表面に。キッチンカウンター、コルク、クロスカットパーケットには適しません。
製品特性	無溶剤、浸透性、含浸性、弾性、帯電防止。アレルギーをお持ちの方に最適です。全色、DIN 53 160 に準拠、汗や唾液に強く、DIN EN 71part 3 に準拠、玩具に適しています。
全成分	サフラワー油、天然樹脂グリセリンエステル、ひまし油-スタンド油、亜麻仁油-木油-スタンド油、脱水アミノ糖、コバルトと鉛(Zr)を含まない乾燥剤。
カラー	002 クリア 074 ヘーゼルナッツ 105 アルダー 073 ハチミツ 077 スプルース 204 ホワイト ※白色は木材の自然な明るい色を維持する為、メイプル、パイン、スプルースのみに適しています。
希釈	希釈せずにそのまま使用してください。
施工法	室温 15°C以上で、ブラシ、ヘラ、噴霧器、ローラーで塗布します。それ以上の温度では、乾燥時間の短縮を考慮し、より早く研磨してください。
塗布面積	テスト塗布をして、正確な必要量を決定してください。1 リットル(1.06 リットル)で約 50~80m <sup>2</sup> (538~860 フィート <sup>2</sup> ) つまり 1m <sup>2</sup> あたり 15ml を塗るのに十分です。表面の状態や吸水性によっては、これよりかなり少なくなる可能性があります。
道具洗浄	使用后すぐにスバロス (No. 222) またはレボ (No, 994) で洗浄する。※レボはお取り寄せ製品となります。
乾燥時間	23° C (73° F)、相対湿度 50%で、12 時間から 24 時間。温風を当てると乾燥時間が大幅に短縮されます。はか なり短縮されます
比重	約 0.94g/ml
安全上の注意	火気のあるところでの塗装はおやめ下さい。(消防法：危険物第4類 第2石油類) 使用時は喫煙を避け、換気 してください。塗料を浸したウエスやスポンジは、製品中に含まれる亜麻仁油のために自然発火する危険があ るので、金属性の密閉容器に入れるか、水に浸した状態で保管する。(亜麻仁油を含んだウエス等が光や酸素 を急激に吸収して酸化作用が促進され、発火する危険がある。製品自体が自然発火することはない) 子供の手 の届かないところに保管する。
廃棄	地域の法律に従って廃棄する。
容量	0.75L / 2.5L / 10L / 30L / 200L / カルトッシュ 0.25L
保管方法	乾燥した冷暗所に保管してください。未開封の状態ですら4年間まで保存可能です(ラベルを見て期限を確かめて ください)。使い残した分は小さな容器に移し替えて酸素に触れないように保管してください。
下地処理	木材は乾燥し、堅く、吸水性があり、細かくサンディングされている必要があります(家具：240番まで徐々 にプレサンディングしてください。木目(オーク材を除く：180木目)。床：180目まで徐々にプレサンディ ングする)、清潔で、樹脂やほこりのない状態であること。埃がないこと。接着剤およびその他の接着剤は完 全に乾燥している必要があります。

塗布方法	ダゴス天然オイル含浸剤 (No. 269) をブラシ、ヘラ、スプレー装置、ローラーコーターで控えめに、均一に塗布してください。すぐに研磨ブラシまたはシングルディスク回転機で再加工してください。1 回目の塗布から 12 時間後に 2 回目の塗布が可能です。ワックスによる最終処理が必要な場合は、少なくとも 12 時間乾燥させた後に SOGO ハードワックス (No. 307) で処理することができます。
注意事項	使用前によく攪拌してください。テストコートをお勧めします。タンニン酸を含む木材は変色することがあります。前処理をした木材 (浸出木材など) は、乾燥時間が長くなる場合があります。床などの機械的ストレスのかかる表面には、ダゴス天然オイル含浸剤 (No. 269) を 2 回塗布することをお勧めします。乾燥時間は、高温塗布 (60°C)、木材の加熱、エアスプレーの温度、研磨によって短縮することができます。研磨をしないと乾燥が極端に遅くなる場合があります。作業終了後、表面がベタベタしないようにしてください。塗布後 2~3 日はなるべく家具や床を使用せず、塗布後数週間は特に丁寧に扱ってください。ダゴス天然オイル含浸剤 (No. 269) は溶剤を含んでおりません。皮膜ができることがありますので、取り除いてからご使用ください。
クリーニング	布、モップ、ほうきでのドライクリーニング。水で薄めたトレナ (No. 556) で湿式クリーニング。マイクロファイバーなどは使用しないでください。
メンテナンス	ピボス (No. 375) でワックス層の更新とシミ取り。ダゴス天然オイル含浸剤 (No. 269) でリノベート。  これらの方法は、長年の研究と実践的なテストから生まれたものです。これらの情報は、最新の専門家による情報に基づいています。新しい知見により、この情報が無効となる場合があります。最新版は、弊社ホームページ ( <a href="http://www.livos.de">www.livos.de</a> ) でご覧いただけます。このデータシートは、情報および指示を提供することを目的としています。そこからいかなる法的責任も解釈されるべきではありません。疑問がある場合は、小売店、卸売業者、または製造業者にお問い合わせください。