

テクニカルデータ

SAMO Furniture color No. 698



適用範囲	室内の未処理の無垢材家具、OSB、MDF製品用のチョークオペイント。 (ローラー塗布)
製品特性	装飾的でマットな塗りつぶし塗料。DIN 53 160に準拠した耐汗性能及び耐唾液性能。 DIN EN 71 PART9に準拠し有機化合物を含みません。
主成分	チョーク、二酸化チタン、イソアリファーテ、アマニ油天然樹脂エステル、雲母、タルク、ケイ酸、酸化鉄、脱水アミノ糖、無鉛乾燥剤 (Ca,Mn,Zr)
カラー	202 ホワイト 580 クリームホワイト 645 ライトグレー 648 シュラム 895 ハニーイエロー 899 ローズ 900 ブルーグレー 903 ミント 916 セージ 970 ピスタチオ
希釈	スプレー塗装を行う場合は、スバロス スプレー用No.293を使用する。
施工法	室温 15°C以上、低湿度であること。希釈せず、ブラッシングまたは、ローラーで塗装する。スプレー塗装の場合は最大10%希釈することが可能。
塗布面積	無毀積で約10~15m ² /L (80ml/L) ※樹種、素地によって異なる。
比重	約1.57~1.59 g/ml (色による)
乾燥	気温23°C、相対湿度50%で約3時間で指触乾燥する。24時間後に研磨し上塗りできる。 約6~7日で硬化乾燥します。 厚く塗りすぎた場合、低温・多湿の場合は乾燥時間が遅くなります。
用具	用具洗浄はスバロス No.222を使用する。
安全上の注意	<u>植物油による自然発汗の危険があります。</u> 塗装中、乾燥時は十分に換気をしてください。SAMA No.698が染み込んだ、ウエス・研磨パッド・スポンジなどは廃棄するまで金属製の密閉容器に入れるか、水につけてください。液体及び乾燥した製品は自然発火しません。 P102 子供の手の届かない場所に保管してください。 P301+P310 飲み込んだ場合：口をすすぎ、嘔吐を誘発しないでください。すぐに医師の診察を受けてください。 EUH208 リモネン (オレンジオイル) 配合。アレルギー反応を引き起こす可能性。
廃棄	地域の規制に従って廃棄してください。硬化した製品の残留物は家庭用ゴミとして処分できる。
容量	0.05リットル、0.375リットル、0.75リットル、2.5リットル
保管	乾燥した霜のない冷暗所に保管してください。 未開封の状態でも4年間まで保存可能 (ラベルを見て期限を確かめる) 残量が少ない場合は小さな容器に移し替えて保管してください。

日本輸入総代理店：



PRAIRIE HOMES
プレイリーホームズ株式会社
<https://www.livosjapan.com>

〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目7番14号 IMYビル7階
TEL 052-930-7855 FAX 052-930-7856

国内販売店・緊急連絡先：



ひとと環境にやさしい住まいづくり
株式会社イケダコーポレーション
<https://iskcorp.com>

〒553-0003 大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F
TEL 06-6452-9377 FAX 06-64520-9378

素地調整 素地調整：木材は乾燥させ（含水量15%以下）吸い込みがよく、ヤニや埃がない状態にし、#120～#180以上のサンドペーパーをかけて細かく研磨してください。塗装前にヤニ・樹脂等は、付着していない必要があります

施工法 乾燥し固まった塗料膜は取り除き、よくかき混ぜてください。
気温15℃以上でSAMO No.698を刷毛またはローラーで塗装します。
スプレー塗装の場合は、1～2回塗布すると経済的です。

耐水性と耐久性を確保するために、24時間後にNo.243、244-002（クリア）、245または1878などのクノスで上塗りする。ほんのり光沢が生まれます。
あるいは、ドライアデン プロテクティブエマルジョンNo.571で上塗りすると黄変が少なく、滑り抑止と撥水性の保護膜を形成します。

上塗り 古い塗装膜をサンディングで完全に除去し、未処理のような塗装下地をつくる。

SAMO No.698の塗りすぎに注意してください。塗りすぎると乾燥が遅れたり、塗膜に亀裂が生じる可能性があります。

クリーニングとお手入れ SAMO No.698には溶剤がほとんど含まれないため、塗装膜を取り除く事ができないため、かき混ぜる前に全て取り除いてください。余った塗料は小さな容器に移し替えてください。
他メーカー製品の上に塗装したり、互換性のないプライマーを使用した場合の密着性、臭気の発生などは一切の責任を負いません。
シリコンコンパウンドの上には塗装しない。

その他 提供された指示は長年の研究と実地テストの結果です。情報は執筆時点での最新の専門家の情報に基づいています。新しい知見がこの情報を無効にする可能性があるため、最新版は製造元のウェブサイトを確認することをお勧めします。このデータシートは情報と指示として提供されるものであり、法的責任ではありません。

2022年 9月

日本輸入総代理店：



PRAIRIE HOMES
ブレイリーホームズ株式会社
<https://www.livosjapan.com>

〒461-0004 名古屋市東区葵3丁目7番14号 IMYビル7階
TEL 052-930-7855 FAX 052-930-7856

国内販売店・緊急連絡先：



ひとと環境にやさしい住まいづくり
株式会社イケダコーポレーション
<https://iskcorp.com>

〒553-0003 大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F
TEL 06-6452-9377 FAX 06-64520-9378